



**26 дБ**

## SOUNDLOCK K-FONIK GK

Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.

- ▶ Минимальная толщина
- ▶ Для стен, пола и потолка
- ▶ Без запаха и примесей
- ▶ Без волокон и пыли

### SOUNDLOCK K-FONIK GK ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм)	26 / 31
Удельный вес кг/м <sup>2</sup> (2 мм / 3,7 мм)	4 / 7,8
Плотность кг/м <sup>3</sup>	2000
Сила на разрыв, кг/с	6,83
Прочность при растяжении, МПа	3,8
Относительное удлинение при разрыве, %	145,93
Группа горючести	Г1

## ИДЕАЛЬНО ПОД РАЗМЕР ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.

### SOUNDLOCK K-FONIK GK ▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА, м	ШИРИНА, м	ТОЛЩИНА, мм	В УПАКОВКЕ, м <sup>2</sup>	ПРАЙС, р/м <sup>2</sup>
R85GK1204K03SL	SoundLock K-FONIK GK 02-1200*2.5	2,5	1,2	2	3	780
R85GKD1204K03SL	SoundLock K-FONIK GK AD 02-1200*2.5	2,5	1,2	2	3	985
R85GK1237K03SL	SoundLock K-FONIK GK 3.7-1200*2.5	2,5	1,2	3,7	3	1193
R85GKD1237K03SL	SoundLock K-FONIK GK AD 3.7-1200*2.5	2,5	1,2	3,7	3	1390

Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.