

ТЕКСАУНД SY (TECSOUND SY)

ТНВЭД 6806900000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Тексаунд (Tecsound) представляет собой тонкую эластичную самоклеящуюся мембрану на основе минералов с высокой массой, которая позволяет обеспечивать эффективную звукоизоляцию различных элементов строительных конструкций. Лицевая сторона мембраны имеет самоклеящийся слой для удобства фиксации с любыми рабочими поверхностями.

СОСТАВ

- естественный полиморф карбоната кальция (минерал арагонит);
- высоконаполненные полимеры;
- органические масла.

ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, м	Ширина, м	Толщина, мм	Площадь рулона, м ²	Поверхностная плотность, кг/м ²	Индекс изоляции воздушного шума, Rw
Tecsound SY 35	8	1,22	1,8	9,76	3,5	24
Tecsound SY 50	6	1,22	2,6	7,32	5	26
Tecsound SY 70	5	1,22	3,7	6,1	7	28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Метод проверки	Tecsound SY
Плотность, кг/м ³	-	2 010
Прочность при растяжении, Н/50мм ²	NT-67	>30
Удлинение, %	NT-67	>500
Гибкость при холоде, °C	NT 1109	-20
Сопротивление на разрыв, Н/50мм	NT 12310-1	153-235
Коэффициент сопротивления диффузии пара	UNE-EN 1931	$\mu \geq 1806$
Водопоглощение (24 ч при 23 °C), %	ISO 62	0,03
Твёрдость по Шору А	NT 74	30 ± 10
Класс пожарной опасности	-	КМ1

ТЕКСАУНД SY (TECSOUND SY)

ТНВЭД 6806900000



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в качестве дополнительной звукоизоляции в каркасно-обшивных конструкциях стен, перегородок и потолков. В качестве финишной отделки рекомендуется применять лист ГКЛЗ АкустикГипс;
- изоляция корпусного шума в различных инженерных системах и коммуникациях (воздуховоды, венткороба, трубы);
- звукоизоляция промышленных и производственных помещений (кабин, цехов, металлических ангаров);
- звукоизоляция металлических дверей;
- ниши и короба для профессионального акустического оборудования.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- высокая эффективность (благодаря своим свойствам – плотности, вязкоупругости и большой массе);
- эластичные свойства мембраны позволяют понизить «звонкость» и «гулкость» материалов, с которыми она сопрягается;
- максимальная эффективность без потери полезного пространства;
- удобство и простота монтажа на любых поверхностях;
- рекомендуется для применения как в жилом, так и коммерческом строительстве.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности – КМ1.
2. Экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии.
3. Сертификат акустических испытаний.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Количество рулонов в палете, шт	Площадь в палете, м ²	Вес палеты, кг	Палет в еврофуре, шт	Площадь в фуре, м ²
Tecsound SY 35	24	234,24	819,84	20	4684,4
Tecsound SY 50	24	175,68	878,4	20	3513,6
Tecsound SY 70	24	146,4	1024,8	20	2928

Продукция хранится в горизонтальном положении на поддонах, поддоны один на другом не размещаются.
Продукция поставляется в рулонах с картонной сердцевинной внутри.
Хранить продукцию необходимо в оригинальной упаковке вдали от источников высокой температуры и ультрафиолетовых лучей в сухом месте при температурах не выше 35 °С.