

КАТАЛОГ



КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ **ТЕХСТРОНГ НГ**

**ОПИСАНИЕ**

Негорючая краска применяется для отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Материал образует негорючее покрытие, которое при пожаре не выделяет отравляющих веществ, не дымит. Краска рекомендована для помещений с умеренной влажностью. Окрашиваются бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности (кроме гипсовых оснований) в зданиях и в общественных учреждениях. Относится к негорючим (НГ) материалам при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (метод I).

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Внешний вид	Однородный матовый
Цвет	Белый, допустима колеровка по RAL в пастельные тона.
Горючесть	Не горючая, НГ
Плотность	1,65±0,5 г/см <sup>3</sup> .
Срок эксплуатации	до 30 лет
Расход	250-300 г/м <sup>2</sup> на первый слой
Вес, кг	15, 25
Упаковка	Пластиковое ведро
pH-показатель	не менее 10
Сухой остаток (по мас.), %	60

**СХЕМА НАНЕСЕНИЯ**

Поверхность тщательно очистить от загрязнений, пыли, масляных и жировых пятен и непрочно держащихся старых покрытий. Сначала поверхность окрашивается адгезионным грунтом «Праймер НГ» в один слой, далее кистью или валиком в два слоя наносится краска «Техстронг НГ». Межслойная сушка - не менее 1ч при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%. Полное высыхание - 24 часа. Работы производить при температуре не ниже +7°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Активная эксплуатация (мойка, протирание) окрашенной поверхности возможна только через 30 дней после нанесения краски.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать!

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.