



26 дБ

SOUNDLOCK K-FONIK GK

Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.

- ▶ Минимальная толщина
- ▶ Для стен, пола и потолка
- ▶ Без запаха и примесей
- ▶ Без волокон и пыли

SOUNDLOCK K-FONIK GK ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ |
|--|----------|
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26 / 31 |
| Удельный вес кг/м ² (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 |
| Плотность кг/м ³ | 2000 |
| Сила на разрыв, кг/с | 6,83 |
| Прочность при растяжении, МПа | 3,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 |
| Группа горючести | Г1 |

ИДЕАЛЬНО ПОД РАЗМЕР ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.

SOUNDLOCK K-FONIK GK ▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА

| Артикул | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | В упаковке, м ² | Цена, р/м ² |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|----------------------------|------------------------|
| R85GK1204K03SL | SoundLock K-FONIK GK 02-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 | 780 |
| R85GKD1204K03SL | SoundLock K-FONIK GK AD 02-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 | 985 |
| R85GK1237K03SL | SoundLock K-FONIK GK 3.7-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 | 1193 |
| R85GKD1237K03SL | SoundLock K-FONIK GK AD 3.7-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 | 1390 |

Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.